

Revoque Fino a la Cal *retak*®



Características: Es un revoque fino a la cal listo para aplicar en forma manual. Fabricado y premezclado en seco a partir de cemento, cal, áridos seleccionados y aditivos que, con el agregado de agua, logran un óptimo revoque para ejecutar terminaciones de muros interiores.

Presentación: Bolsas de 25 kg.

Preparación de la mezcla: Se prepara en balde de albañil, batea o mezcladora usando solamente agua a razón de 7 a 8 litros de agua limpia por cada bolsa de 25 kg. Se deberá tener especial cuidado en la dosificación de agua, que deberá ser tal que permita una masa homogénea de aspecto plástico y consistente, sin exudación de agua en superficie.

Rendimiento: La bolsa de 25 kg. rinde aprox. 7 a 8 m² para un espesor aprox. de 2 mm a 3 mm.

Terminación: Simil fino a la cal.

Preparación de la mampostería: Por su bajo espesor requiere un tomado de junta y lijado de la misma. Ver Hoja Técnica Revoques y preparación de mampostería. Después se deberá aplicar una mano de Imprimación *retak*® en toda la superficie para homogenizar la absorción superficial. Dejar secar mínimo 4 hs. o bien de un día para otro.

APLICACIÓN

Luego del empastado dejar reposar 10 minutos dejando actuar los aditivos. La aplicación del mortero se realiza con la misma técnica que los morteros finos tradicionales. Aplicar una capa fina de *retak*® Interior Fino a la Cal con un fratás realizando presión, dejar orear y proceder a la segunda aplicación de terminación con las herramientas conocidas (fratás, fieltro o llana) el tirado del material puede variar con las condiciones climáticas reinantes en la obra.

