

Revoque Cementicio Interior retak®



Características: Es un mortero listo para aplicar en forma manual, fabricado y premezclado en seco, para aplicaciones interiores. Su plasticidad y aditivos le otorgan muy buena trabajabilidad, permitiendo lograr terminaciones aptas para ser pintadas.

Presentación: Bolsas de papel de 2 pliegos (uno de ellos impermeabilizado) de 30 kg.

Campo de aplicación: Es un mortero para revocar muros interiores levantados con ladrillos HCCA retak® en los que por diversos motivos se requiera una carga de revoque de 1 cm a 1,5 cm. Es el caso de paños de mampostería como cerramiento de estructura de hormigón, así como también en obras con ejecución imperfecta donde no se logró el plano y/o plomo del muro de ladrillos retak® o bien se desea evitar el trabajo de rasqueteo y lijado de muro.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Se debe encontrar libre de polvo, partes flojas, aceites, barnices y líquidos desencofrantes. Antes de la aplicación sellar grietas y fisuras que se encuentren en el soporte para evitar que las mismas se trasladen luego al revestimiento.

Posteriormente humedecer la pared y aplicar la Imprimación retak® en toda la superficie a revocar con la ayuda de una brocha o rodillo de pintor logrando una película continua y uniforme que servirá para homogeneizar la absorción superficial. Dejar orear 1 a 4 hs (seco al tacto).



Se deberá aplicar malla de fibra de vidrio de cuadrícula de 10 x 10 cm en los encuentros de materiales diferentes, como por ejemplo los encuentros de hormigón y mampostería, donde hay rellenos de instalaciones, o bien juntas de dilatación. Se debe solar 20 cm como mínimo en cada material.